

TRÁFICO BASE SOLVENTE

Pintura para tráfico alquidal/hule clorado.



1. PRODUCTO.

La PINTURA PARA TRÁFICO está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, carreteras.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Alquidal/hule clorado
TIPOS DE ACABADOS:	Semi-mate
GAMA DE COLORES:	-Blanco y amarillo.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	34 a 36 metros lineales por litro en franjas de 10 cm con u espesor de película de 10 a 15 milésimas.
PRESENTACIÓN:	Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 68% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 51% en volumen
FINEZAHEGMAN:	4-5 hegman
VISCOSIDAD:	70/75 unidades Kreb's
DENSIDAD:	Blanco: 1.440 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
RODAMIENTO:	25 -35 minutos.
DILUCIÓN:	Max. 20% de Xilol o tulol.
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo, airless y aspersión por aire.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

La **PINTURA PARA TRÁFICO** está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, carreteras. Tiene un secado rápido y una excelente adherencia sobre concreto hidráulico, así como pavimento asfáltico. Debido a su contenido en hule clorado, puede resistir la abrasión provocada por los neumáticos de los vehículos.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: deberá estar limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, etc. Remueva con un todo esto, con un lavado de agua a presión, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por medios mecánicos tales como cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie. Seca: No deberá existir humedad en la superficie.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente la pintura para tráfico antes de adelgazar. Puede adelgazar la pintura de tráfico con un 10 a un 20% de toluol o xilol o aplicarla directa con equipos de pistón u ollas de presión.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.