

# ELASTOMERICA HRC

Pintura con memoria elástica para exterior.



## 1. PRODUCTO.

ELASTOMERICA HRC es una pintura de nueva generación diseñada con un alto desarrollo y performance, su fórmula 100% acrílica protege tus muros del sol, lluvia y viento, esta pintura de naturaleza elongable se mueve con la estructura brindando alta resistencia a la tensión y al descarapelamiento.

## 2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Egg-shell
GAMA DE COLORES:	-370 COLORBOX -1008 COLORCONCET
RENDIMIENTO TEÓRICO:	3 a 4 m <sup>2</sup> sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 51% en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 40% en volumen
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	120-125 unidades kreb's
DENSIDAD:	Blanco: 1.295 Kg/Lt astm d-1457
ALARGAMIENTO:	350%
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo y airless.

### 3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

**ELASTOMERICA HRC** es una pintura de nueva generación diseñada con un alto desarrollo y performance, su fórmula 100% acrílica protege tus proyectos del sol, lluvia y viento, esta pintura de naturaleza elongable se mueve con la estructura brindando alta resistencia a la tensión y al descarapelamiento. Es un recubrimiento de altos sólidos diseñada para proporcionar protección extrema a las superficies. Es de uso exterior, para construcciones en donde los cambios del clima contraen y dilatan los muros constantemente. Forma una película resistente y la flexible a largo plazo. La adherencia excepcional y resistencia al agua hacen de este producto el recubrimiento ideal para muros de albañilería y sistemas constructivos mixtos que tienden a desarrollar finas grietas.

### 4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

### 5. METODO DE APLICACIÓN.

La pintura elastomérica de paredes es para uso exterior. Brocha, rodillo regular o rodillo de micro fibra. Adelgace la pintura máxima un 15 % con agua limpia.

Pulverización sin aire. Se recomienda una presión de 3000 psi, con una capacidad Max. 2 con punta #027-031.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

### 7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.