

# MUTLIPRIMARIO ALFA

Promotor de adherencia.



## 1. PRODUCTO.

**Multiprimario** es un excelente producto cuando se busca una adherencia en cualquier superficie.

## 2. DATOS TECNICOS.

<b>TIPO DE RESINA:</b>	Polimerico (Base solvente)
<b>TIPOS DE ACABADOS:</b>	Mate
<b>GAMA DE COLORES:</b>	- Blanco
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	6 a 7 m <sup>2</sup> sobre superficies lisas.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Galón y Cubeta.
<b>SÓLIDOS EN PESO:</b>	Blanco: 58% en peso
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN:</b>	Blanco/pastel:
<b>PH:</b>	8.5/9.5
<b>VISCOSIDAD:</b>	90/95 unidades Kreb's
<b>VOC:</b>	Blanco/pastel:
<b>DENSIDAD:</b>	Blanco/pastel: 1.251 Kg/Lt
<b>CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:</b>	Libre de plomo o mercurio
<b>FINEZA HEGMAN:</b>	4-5 Hegman
<b>DURABILIDAD DE ALMACENAJE:</b>	2 años a una temperatura de 25°C
<b>SECADO:</b>	30 minutos al tacto, 12 horas para recubrir
<b>DILUCIÓN:</b>	Max. 20% de xilol.



Acabados Alfagama S.A. de C.V.  
General Manuel Rincón No.3505  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih., México C.P. 31110



## 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El **MULTIPRIMARIO** para lámina galvanizada alfa es un primario de usos múltiples que se adhiere a superficies con muy poco poro, como lo puede ser la lámina galvanizada, la cerámica, aluminio etc. Es un producto base solvente y promotor de adherencia de cualquier acabado de los productos alfagama.

## 2. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

## 3. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente el **MULTIPRIMARIO** para lámina galvanizada alfa antes de usarlo. Este producto se recomienda aplicarlo directamente sin diluir, pero si necesita diluirlo, use un solvente como xilol hasta en un 20%. Espere 2 a 3 horas para manejo de piezas y 12 horas para recubrir con cualquier acabado.

## 4. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

## 5. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.