

ALFA 100

Esmalte alquidálico para interior y exterior.



1. PRODUCTO.

ESMALTE ALQUIDALICO ALFA 100 es una pintura anticorrosiva y de secado al aire, ideal donde se requiere un excelente brillo, alto contenido en pigmentos y buena resistencia al lavado y al intemperismo en condiciones ambientales no severas.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Alquidálico Base Solvente
TIPOS DE ACABADO:	Highgloss brillo 80 a 90
GAMA DE COLORES:	370 COLORBOX y 13 colores básicos, se preparan Colores a petición del cliente.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 10 m ² sobre superficies lisas. (poder cubriente)
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 54% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 44% en volumen
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	90/100 unidades Ku's
DENSIDAD:	Blanco: 1.050 G/ML astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados (plomo o mercurio)
FINEZA HEGMAN:	2-3 Hegman
FLEXIBILIDAD:	13%
TIEMPO DE SECADO	2 - 3 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 20% de thinner
TIEMPO SECADO DURO:	24 horas

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

ESMALTE ALQUIDALICO ALFA 100 es un acabado de secado al aire ideal donde se requiere un excelente brillo, una buena resistencia al intemperismo en condiciones ambientales no severas. Este esmalte es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene además una excelente nivelación de película y un bajo costo, así como una buena retención de color.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar. Aplique con brocha de pelo, rodillo, equipo airless. Diluya este producto no más de un 20% con thinner. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que estén selladas. Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se debe quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si polvea, elimínela lo más posible y procedo a sellar siguiendo las instrucciones. Una vez sellada la superficie, aplique la primera mano de pintura. Deje secar dos horas y aplique la segunda mano.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente cualquier asentamiento del esmalte alfa 100 antes de adelgazar. Adelgace el material de un 10 a un 20% con thinner para usar con pistola de aire. No aplicar en condiciones de temperatura menores a los 10 grados centígrados o superiores a 35.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.