

IMPER-ALFA FIBRATADO 5A

Impermeabilizante fibratado para lozas estiren-acrilico.



1. PRODUCTO.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO ALFA ELASTOMÉRICO 5 AÑOS es una mezcla de productos de calidad controlada y fibras sintéticas que satisface los requerimientos y necesidades para la impermeabilización de todo tipo de techos y azoteas.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Mate
GAMA DE COLORES:	-Blanco
RENDIMIENTO TEÓRICO:	2 a 3 m ² sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 51% pesos en solido
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	30,000 / 34,000 cps. (astm-2196)
DENSIDAD:	Blanco: 1.295 Kg/Lt astm d-1457
ELONGACIÓN:	300% (astm-d 412).
NUMERO DE MANOS:	2 manos
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	2 - 3 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo o cepillo.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Se recomienda utilizar el **impermeabilizante acrílico fibratado alfa elastomérico 5 años** como recubrimiento impermeabilizante para losas de concreto monolíticas horizontales e inclinadas, muros y fachadas. Protección e impermeabilización de cubiertas de lámina de asbesto, fibrocemento, metal pintado o lámina galvanizada. Se aplica y adhiere sobre cualquier superficie como: concreto, mortero, materiales aislantes como poliuretano, fibra de vidrio, etc. además, por sus propiedades de aislamiento térmico es ideal superficies de viviendas media, naves industriales y comerciales, hoteles etc. Ideal para mantenimientos en áreas que ya tienen el sistema con malla y se encuentra sin daños aparentes.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. MÉTODO DE APLICACIÓN.

Preparación de superficie: limpie y lave la superficie, retirando falsas adherencias polvo, grasa, salitre, etc. deje secar perfectamente la superficie. Tratándose de superficies con sistemas impermeables en mal estado, se recomienda retirarlo totalmente y hacer el tratamiento correspondiente al tipo de superficie.

Primario: diluya 1 litro del impermeabilizante elastomérico imper-alfa fibratado en 5 litros de agua limpia. Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha o rodillo, a razón de 5m² por 1 litro de dilución aproximadamente. Tratamiento en lugares críticos: para el tratamiento de fisuras, grietas, bajadas pluviales, chaflanes, bases de tuberías, de antenas, de tinacos, etc. aplique el impermeabilizante elastomérico imper-alfa fibratado sin diluir sobre la zona a proteger, y estando fresco, coloque sobre éste la malla de refuerzo de poliéster, asentando perfectamente para no dejar arrugas ni embolsamientos. Deje secar de 12 a 24 hrs dependiendo de la temperatura ambiente.

Acabado: sobre la superficie con primario y libre de polvo aplique la primera mano del impermeabilizante elastomérico imper-alfa fibratado sin diluir, y deje secar. Aplique sobre toda la superficie una segunda mano del impermeabilizante elastomérico imper-alfa fibratado, en sentido cruzado al anterior y deje secar.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.