

# TRÁFICO BASE AGUA

Pintura para tráfico estiren-acrítica.



## 1. PRODUCTO.

LA PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA ALFA es un recubrimiento de tipo estiren-acrílico, diseñado para señalamiento sobre pavimentos asfáltico y de concreto (ya curado) con una excelente resistencia a la abrasión de los vehículos.

## 2. DATOS TECNICOS.

<b>TIPO DE RESINA:</b>	Estiren-acrítica
<b>TIPOS DE ACABADOS:</b>	Mate
<b>GAMA DE COLORES:</b>	Blanco y amarillo.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	Ancho de la línea de 10cm a 22 milésimas en húmedo 16-18 metros lineales. Ancho de la línea 15 cm a 22 milésimas en húmedo 10-12 metros lineales.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Cubeta.
<b>SÓLIDOS EN PESO:</b>	Blanco: 71% pesos en solido
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN:</b>	Blanco: 54% en volumen
<b>FINEZAHEGMAN:</b>	3-4 hegman
<b>VISCOSIDAD:</b>	70/90 unidades Kreb's
<b>DENSIDAD:</b>	Blanco: 1.570 Kg/Lt astm d-1457
<b>CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:</b>	Libre de plomo o mercurio
<b>SECADO AL TACTO:</b>	12 minutos máximo.
<b>SECADO AL DURO:</b>	30 minutos máximo.
<b>DILUCIÓN:</b>	Max. 10% de agua.
<b>METODO DE APLICACIÓN:</b>	Brocha, rodillo, airless y aspersión por aire.

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

LA PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA ALFA es un recubrimiento de tipo estiren-acrílico, diseñado para señalamiento sobre pavimentos asfáltico y de concreto (ya curado) con una excelente resistencia a la abrasión de los vehículos. Es ideal para su uso en carreteras, vialidades urbanas, puentes, autopistas etc. Se dispone de este producto en colores blanco y amarillo. Tiene la característica de un rápido secado, además de tener una excelente adherencia a superficies de concreto y de poderse aplicar con cualquiera de los métodos y equipos convencionales.

### 4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: deberá estar limpia. Elimíne de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, etc. Remueva todo esto, con un lavado de agua a presión, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por medios mecánicos tales como cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie. Seca: No deberá existir humedad en la superficie.

### 5. MÉTODO DE APLICACIÓN.

Mezcle perfectamente la pintura con una paleta limpia y agite con movimientos circulares desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

### 7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.